

הוראות יישום

צבעי טקסטורה (S-100, F-80)
תוצר – דקולין ציפויים דקורטיביים בע"מ

טופסנד F-80

צבע אקרילי סופר גמיש דקורטיבי במרקם חול מדברי.

- לצביעה חיצונית – יש לוודא שאין רטיבות או אבק או לכלוך וחלקים רופפים בתשתית, לפני מריחת פריימר (מקשר) חודר שקוף או מחזק תשתית. לאחר כ-8 שעות ממריחת הפריימר או יום למחרת יש ליישם שיכבה ראשונה (דילול מקסימום 10% במים), כעבור 24 שעות יש ליישם שכבה שנייה ושלישית לפי הצורך.
- לצביעה נקודתית – תיקונים בשליכט צבעוני – במקרה ונדרש ביצוע תיקון בקיר עם שליכט אקרילי צבעוני (רוסטיקו-אלסטיקו) ניתן למרוח או להספיג (עם ספוג) אזורים פגועים כגון – שריטות בקיר, קילופים בציפוי, שפשוף בגוון. תשתית הציפוי הפגוע צריכה להיות ללא אבק וחלקים רופפים (במידת הצורך יש ליישם מחזק תשתית), יבשה ונקייה. יש להשתמש בספוג או מברשת לחה, לטבול בטופסנד F-80 ולמרוח או לנגוע קלות באזורים הפגועים. יש לחזור כמה פעמים לפי הצורך, אך מבלי לבנות עובי שיבלוט מתוך המרקם. יש לשפשף קלות מסיביב לתיקון להטמעת וטשטוש הגוון המחודש.
- לצביעה בבסיס לגימור אפקטים – יש לבצע צביעה דו שכבתית על תשתית יציבה מחוזקת בפריימר חודר שקוף. בצביעת השכבה השנייה מומלץ לא לדלל במים את הצבע כדי שיבנה עובי ויוכל לקלוט את התזת הנצנצים או שברי הזכוכית או הכדוריות. התזת האפקטים מתבצעת על גבי שכבת הצבע השנייה במצב רטוב אך ללא נוזלות.

סנדסיל S-100

צבע סיליקוני על בסיס מים – דקורטיבי חולי.

- לצביעת קירות (חיצונית, פנימית) – יש לוודא שאין רטיבות או אבק או לכלוך על התשתית, לפני מריחת פריימר חודר שקוף. שכבה ראשונה יש ליישם עם דילול מקסימום 20% בחידוש גוון, או 10% דילול במקרה של שינוי גוון. כעבור 8 שעות בקיץ או 12 שעות בחורף – יש לבצע שכבה שנייה עם דילול מקסימום של 10%.
- לצביעה נקודתית – תיקונים בשליכט צבעוני סיליקוני - סילטקס – ראה יישום תיקון נקודתי טופסנד F-80.
- לצביעה כבסיס לגימור אפקטים – ראה יישום בסיס גימור אפקטים – טופסנד F-80.

מיגון אלמנטים (חלונות, שיש, כלים סניטרים וכו') – מיגון מתקלף או שטיפ

תיקוני סדקים – פתיחת סדקים ומילוי באמצעות פוליקריט דקולין T-100, T-160

אחסנה – בטמפרטורה מעל 10° ומתחת ל 30°, במקום מוגן ומוצל.

ניקוי כלים וידיים – בסבון ומים פושרים, מיד לאחר גמר השימוש והביצוע.

אזהרות יישום – יישום בחדרים פנימיים דורש אוורור רציף. בכל אזור המבצע צריך למגן את פניו וגופו ולנשום דרך מסכה עם סינון יבש. חובה - להשתמש במשקפי מגן להגנה על העיניים.