

חומר למילוי סדקים פוליקריט - T-160

מפרט טכני

תאור המוצר ותכונותיו:

תערובת מתפשטת ומתנפחת למילוי סדקים וחריצים בטיפול חד פעמי, T-160 לסדקים בינוניים החל מ 1-2 מ"מ ועד 1 ס"מ. ה T-160 אינו מתקלף או מתייבש, מתפשט ב 500%, מתחבר לכל תשתית סופגת, מתאים לתשתיות אלקליות (צמנט, סיד, סיליקה, כורכר), מתאים למילוי פוגות, שקעים, חריצים וסדקים.

הרכב - דו רכיבי:

צמנט פולימרי, סיבי שריון, תוספי חיזוק והתפשטות, אנטי בקטריה, גרגרי קוורץ, תוספים ראולוגיים, אמולסיה גמישה מיוחדת לצמנט משופר.

מצע ליישום:

טיח צמנטי ישן או חדש, שליכט סיד, שליכט מינרלי דקורטיבי, שפריץ, קיר צבוע, קיר בטון, פלטות מתועשות (כגון: וילה-בורד, צמנט-בורד, גבס, פלטות קלקר), טיח תרמי, חריצים בין משקוף וקיר, פוגות בין אבנים, אבני כורכר, אבני סיליקט.

הכנת התשתית:

בקירות סדוקים פנימיים- יש לחרוץ עם דיסק 0.3 ס"מ עובי בעומק של 0.5 ס"מ, לנקות אבק ושאריות ולהרטיב קלות במים לפני המילוי בפוליקריט T-160.

בקירות עם סדקים גדולים- בקירות פנים או חוץ, יש לחרוץ עם דיסק ברוחב הדרוש, עד 1 ס"מ ובעומק הדרוש עד 1.5 ס"מ. חריץ מקובל רוחב 0.5 ס"מ ועומק 1.0-0.5 ס"מ. יש לנקות אבק ושאריות, יש להרטיב את פנים הסדק לפני מילוי בפוליקריט T-160.

ערבול הפוליקריט T-160:

את (חלק א') האבקתי יש לשפוך בהדרגה לתוך (חלק ב') הלטקס, תוך ערבול עד קבלת עיסה הומוגנית. T-160 (25 ק"ג) אבקה יש לערבל בהדרגה לתוך 5 ק"ג לטקס משוריין. במידת הצורך ניתן להוסיף עד 1 ליטר מים לתערובת. בכל תהליך הערבול יש להרחיק את הפנים והעיניים ולא לנשום את אבק הפוליקריט.

מילוי סדקים-פוגות:

יש למלא את הסדק לאחר ניקוי והרטבה, ולדחוס את התערובת פנימה לסדק או לחריץ או לפוגה. כעבור 24 שעות הפוליקריט יתפשט ויתנפח. הורדות שאריות בולטות מהחריץ רק כעבור 48 שעות. בחורף- הפוליקריט יתפשט תוך 36 שעות וניתן יהיה להוריד שאריות בולטות כעבור 48 שעות.

כושר כיסוי:

1 ק"ג מכסה 2-3 מטר אורך סדקים ברוחב ועומק של 0.5 ס"מ.

טמפרטורה ליישום:

בקיץ עד 35 מעלות, בחורף מעל 10 מעלות, ללא גשם.

אריזה:

שק 25 ק"ג אבקה + 5 ק"ג לטקס

ניקוי:

ניקוי ידיים וכלים במים פושרים.

אחסנה:

במקום מוצל ומוגן בטמפרטורות בין 7-25 מעלות.

תוקף:

12 חודשים, באריזה מקורית סגורה ותנאי אחסנה מתאימים.

אמצעי זהירות:

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב חומר זה עם חומרים אחרים. יש לאוורר חדר סגור בזמן המריחה. יש להגן על הפנים וחלקי גוף חשופים. במקרה של מגע עם החומר בעיניים, יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי.

תוצר:

דקולין ציפויים דקורטיביים בע"מ.