

ציפוי טיח טבעי מינרלי כורכרי

מפרט טכני:

תאור המוצר ותכונותיו:

טיח כורכרי מינרלי מעונן המשמש כטיח חד שכבתי או כשליכט כורכרי על גבי הטיח המסורתי. הטיח הכורכרי מסופק בגוון טבעי ומתאים ליישום בקירות חיצוניים ופנימיים. זהו ציפוי טבעי, אקולוגי וקשיח, בעל כושר נשימה מצוין, עמיד במים ולחות, עמיד בפני קרני U.V.

עובי היישום:

כשכבת טיח דקורטיבי- על גבי הרבצה צמנטית או שכבת בסיס פולימרי 15 ק"ג למ"ר בעובי 1 ס"מ (דו שכבתי) כשכבת שליכט-טיח כורכרי דקורטיבי, על גבי טיח מיישר (שחור) או שכבת בסיס פולימרי, 7.5 ק"ג למ"ר בעובי 5 מ"מ (חד שכבתי).

כושר כיסוי:

שק טיח כורכרי במשקל 25 ק"ג מכסה: כטיח דו שכבתי (15 ק"ג) - 1.6 מ"ר כטיח שליכט חד שכבתי (7.5 ק"ג) - 3.2 מ"ר

הרכב: ציפוי טבעי מינרלי ידודתי לסביבה, עשוי אגרגטים של כורכר, סיד הידראולי מיושן, צמנט, תוספים ראולוגיים וצלולוזים טבעיים לחיזוק ועמידות.

הוראות יישום:

א. על תשתית בלוק או בטון יצוק (נקי ומיושר), יש לערבב שק כורכרי לתוך 5 ליטר מים + לטקס ולמרוח שכבה ראשונה ללא החלקה. בקיץ ניתן ליישם שכבת גמר כעבור 5-6 שעות של ייבוש. בחורף יש להמתין 24 שעות ולוודא שלא יורדים גשמים למשך 72 שעות לפני יישום שכבת הגמר השנייה או השלישית, על פי צורך בעובי.

הגבלות יישום: בקיץ מומלץ למרוח בטמפרטורה נמוכה מ-35 מעלות ובחזית מוצלת.

בחורף מומלץ למרוח בטמפרטורה גבוהה מ-10 מעלות. מריחה על קירות יבשים ודרושים 5 ימים לייבוש ללא גשם.

ב. על תשתית טיח מיישר או שכבת טיח פולימרי T-600 / T-800 ניתן למרוח בשכבה אחת על גבי תשתית נקייה וישרה. בתקופת החורף יש לוודא 72 שעות לייבוש ללא גשם לפני היישום.

אריזה: שק של 25 ק"ג אבקה (מערבבים עם 5 ליטר מים + 1 ליטר לטקס משוריין בסיבים לעמידות בנגיפה ואלסטיות)

אחסנה: במקום מוצל ומוגן בטמפרטורות בין 7-25 מעלות.

ג. על תשתית צבע אקרילי יציב או פלטות גבס או צמנט מתועש יש ליישם פריימר מינרלי ולהטביע לתוכו רשתות אינטרגלס משוריינות למניעת טדקים.

ניקוי: ניקוי ידיים וכלים במים פושרים.

תוקף: 12 חודשים, באריזה מקורית סגורה ותנאי אחסנה מתאימים.

ד. על תשתיות של שפריץ צמנטי או אקרילי יש להזמין דו"ח ביקורת אתר של דקולין לבדיקת תשתית.

אמצעי זהירות: יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב חומר זה עם חומרים אחרים. יש לאוורר חדר סגור בזמן המריחה. יש להגן על הפנים וחלקי גוף חשופים. במקרה של מגע עם החומר בעיניים, יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי.

יישום סילר בקירות חוץ: לשמירה מספיגה וגוון אחיד, בקיץ יש למרוח על הציפוי שהתייבש לחלוטין כ-3 ימים ובחורף לאחר 5 ימים של ייבוש החומר (ללא גשם ובטמפרטורת מינימום של 10°C). מריחת הסילר מתבצעת בשיטת רטוב על רטוב. זמן ייבוש הסילר-48 שעות ללא גשם.

תוצר: דקולין ציפויים דקורטיביים בע"מ.