

צבע סילוקסאן - סנדסיל S-80

מפרט טכני:

תאור המוצר ותכונותיו:

צבע דקורטיבי סילוקסאני במרקם חולי עדין. מתאים ליישום בחדרים רטובים (מקלחות), קירות חוץ ופנים ואלמנטים דקורטיביים כגון קרניזים, פרופילים וכו', בנוסף לחידוש של שליכט צבעוני סילקוני, אקרילי, סיליקטי. דוחה מים-אטום וקשיח, רחיץ ועמיד בניקוי (מים בלחץ), בעל כושר נשימה גבוה, אחיזה חזקה לתשתית, עמיד בפני קרני U.V, בעל עמידות גבוהה באזורים אגרסיביים. חומר ידודתי לסביבה.

הרכב: תערובת פולימרית פוליסילוקסאנית קשיחה (על בסיס מים), אבקת גיר מודרגת, תוספים ראולוגיים, תוספים אנטי בקטריאליים לעמידות בתקיפת עובש ואדים (מקלחות, סבבה ימית).

נושר כיסוי:

1 ק"ג מכסה כ- 2.0-2.5 מ"ר בשתי שכבות, על גבי תשתית חלקה ולא סופגת.

אריזה: פחים של 22 ק"ג (נוזל מוכן לשימוש).

אחסנה: במקום מוצל ומוגן בטמפרטורות בין 7-25 מעלות.

ניקוי: ניקוי ידיים וכלים במים פושרים.

תוקף: 12 חודשים, באריזה מקורית סגורה ותנאי אחסנה מתאימים.

אמצעי זהירות: יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. אין לערבב חומר זה עם חומרים אחרים. יש לאוורר חדר סגור בזמן המריחה. יש להגן על הפנים וחלקי גוף חשופים. במקרה של מגע עם החומר בעיניים, יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות ליעוץ רפואי.

תוצר: דקוליין ציפויים דקורטיביים בע"מ.

מצע ליישום: קרניזים ופרופילים דקורטיביים, שליכט מינרלי (סיד-צמנט), שפריץ צמנטי, צבע, לוחות מתועשים, שליכט סילקוני משוריין, שפריץ סינטטי, קירות טיח מוחלקים בשפכטל חוץ או גמיש.

פריימר נדרש: לתשתיות סופגות – פריימר חודר שקוף או חודר מגורגר לפי הצורך. לתשתיות לא סופגות (כגון צבע) - במידה והתשתית יציבה, אין צורך למרוח פריימר. במידה והתשתית אינה יציבה - מומלצת בדיקת תשתית מקדימה.

הגבלות יישום: בקיץ מומלץ למרוח בטמפרטורה נמוכה מ-35 מעלות ובחזית מוצלת. בחורף מומלץ למרוח בטמפרטורה גבוהה מ-10 מעלות. מריחה על קירות יבשים ודרושים 3 ימים לייבוש ללא גשם. דף הוראות מסופק עם כל אספקה.